

乾燥性プレス油

カストール S-804B

カストール S-804B は、低臭気、低粘度の完全乾燥タイプのプレス油です。

【特長】

- 乾燥性に優れ（30 分程度で乾燥）、油膜が残りません。
- 非常に低粘度のため、持ち出し量が少なく経済的に使用できます。
- 非鉄金属に対する腐食性がありません。

【用途】

加工	厚み(mm)				
	材質	アルミニウム	銅	真鍮	鋼
打ち抜き		0.2 ~ 1.0	0.2 ~ 0.8	0.2 ~ 0.8	0.2 ~ 0.5
曲げ加工		0.2 ~ 1.0	0.2 ~ 0.8	0.2 ~ 0.8	0.2 ~ 0.5

【性状】

密度	g/cm ³ (15℃)	0.75
動粘度	mm ² /s (40℃)	1
引火点	℃ (COC)	48
外観	(25℃)	無色透明
銅板腐食	100℃×1hr	1

【注意事項】

- ・ プレス加工の用途以外に使用しないで下さい。
- ・ 廃棄物処理法：特別管理産業廃棄物（廃油：引火点 70℃ 未満）として処理して下さい。
- ・ 作業中はオイルミストや加工熱による煙が滞留するおそれがありますので、換気を心がけて下さい。
- ・ 30 分程度でほぼ乾燥します。但し、加工熱により促進される場合もあります。
- ・ 当製品に防錆性能は、付加されておりません。
加工工程及び被削材によって、防錆行程が必要な場合があります。
- ・ 万一異常が発生した場合は、直ぐに代理店または当社にご連絡をお願いします。
- ・ その他、安全データシートに従って使用して下さい。

【備考】

- ・ 消防法危険物分類：第 4 類 第 2 石油類（非水溶性液体）
- ・ 当製品には PRTR 法指定物質は使用されておりません。
- ・ 毒劇物、有害物質は使用されておりません。

【荷姿】

18L 缶 / 200L ドラム

R210929KU2