

水溶性脱脂洗浄剤

サポール X-742

サポール X-742 は、アルミ合金にも使用可能な水溶性洗浄剤です。アルミ合金の変色を防ぎ、優れた洗浄性を発揮します。表面張力が低く、乾燥性の高い成分が配合されているため、ベタつきが少なく、後工程への影響がほとんどありません。

【特長】

- 洗浄性、作業性の良い水溶性洗浄剤です。
- アルミ/アルミ合金に対する防食性に優れます。
- 冷水でも洗浄性能が極端に落ちることはありません。

【希釈濃度】

(%)

用途	材質	アルミ / アルミ合金
不水溶性切削油付着部品の洗浄		3 ~ 10
水溶性切削液付着部品の洗浄		2 ~ 5
低粘度プレス油付着部品の洗浄		3 ~ 10
その他軽い油汚れの洗浄		2 ~ 5

※ 上記希釈濃度は、目安の濃度です。ご使用の際は、使用状況に合わせて適切な希釈濃度を決めてご使用ください。

※ 洗浄後は、エアブローなどで、水分を除去することを推奨します。

※ 防錆性が低いため、防錆が必要な鉄系材料の洗浄には適しません。

【使用方法】

- ・適用洗浄方法：浸漬又は(低圧)シャワー洗浄
- ・適用温度：常温～50℃

【性状】

密度	g/cm ³ (25℃)	原液	1.02
動粘度	mm ² /s (40℃)	原液	8
pH 値		5%	7.7
外観	(25℃)	原液	無色透明
		5%	無色透明
表面張力	10 ⁻³ N/m	5%	38

【注意事項】

- ・希釈する際は先ず水を張った後、原液を添加し十分に混ぜてください。
- ・液の補充にあたっては、なるべく別の容器で希釈液を作ってから添加してください。
通常、管理濃度よりやや薄い液の追加で濃度は安定します。
- ・硬水や海水の使用は避けて下さい。
- ・万一異常が発生した場合は、直ぐに代理店または当社にご連絡をお願いします。
- ・その他、安全データシートに従って使用して下さい。

【備考】

- ・消防法：非危険物
- ・亜硝酸塩、ホウ素化合物、塩素系極圧剤、ジエタノールアミンは当製品に使用されておりません。

【荷姿】

18L 缶 / 200L ドラム