

水溶性脱脂洗浄剤

サポール X-753

サポール X-753 は、活性剤混合型の洗浄剤で、消泡性に優れるためシャワー洗浄に適しています。鉄鋼からアルミニウムまで広範囲の材料に使用でき、洗浄後の乾燥も速く、作業性の良い水溶性の洗浄剤です。

【特長】

- 消泡性に優れるためシャワー洗浄での使用が可能です。
- 鉄系統の他アルミニウムの洗浄にも使用できます。
- 腐敗しにくく、製品臭も少ない為、作業環境が改善されます。

【希釈濃度】

(%)

用途	材質	炭素鋼 / アルミ合金 合金鋼 / ステンレス鋼
不水溶性切削油付着部品の洗浄		5 ~ 10
水溶性切削液付着部品の洗浄		3 ~ 5
低粘度プレス油付着部品の洗浄		5 ~ 10
その他軽い油汚れの洗浄		3 ~ 5

※ 上記希釈濃度は、目安の濃度です。ご使用の際は、使用状況に合わせて適切な希釈濃度を決定してご使用ください。

※ 洗浄後は、エアブローなどで、水分を除去することを推奨します。

【使用方法】

- ・ 適用洗浄方法：浸漬又はシャワー洗浄
- ・ 適用温度：常温～60℃

【性状】

密度	g/cm ³ (25℃)	原液	1.03
動粘度	mm ² /s (40℃)	原液	1.4
pH 値		5%	7.9
外観	(25℃)	原液	淡黄色透明～半透明
		5%	透明～半透明
表面張力	10 ⁻³ N/m	5%	33

【注意事項】

- ・希釈する際は先ず水を張った後、原液を添加し十分に混ぜて下さい。
- ・液の補充にあたっては、なるべく別の容器で希釈液を作ってから添加して下さい。
通常、管理濃度よりやや薄い液の追加で濃度は安定します。
- ・硬水や海水の使用は避けて下さい。
- ・万一異常が発生した場合は、直ぐに代理店または当社にご連絡をお願いします。
- ・その他、安全データシートに従って使用して下さい。

【備考】

- ・消防法：非危険物
- ・亜硝酸塩、ホウ素化合物、塩素系極圧剤は当製品に使用されておりません。

【荷姿】

18L 缶 / 200L ドラム