

水溶性エマルジョン型切削液

ハイチップ EX-192K

ハイチップ EX-192Kは、アルミニウム合金加工用に開発したエマルジョン型水溶性切削液です。アルミニウム合金の防食性が強いため、アルミニウム合金の金型等の長時間加工に適しています。

【特長】

- アルミニウム合金の変色を防ぎます。
- 塩素、硫黄等の極圧剤を含有しておらず、環境に優しい製品です。
- 劣化し難い抗菌性成分の効果より、長期間にわたり腐敗臭気の発生がなくなり、作業場環境が改善されます。

【希釈倍率】

加工	材質	アルミニウム アルミ合金	低合金鋼 炭素鋼	ステンレス鋼 耐熱合金	銅 銅合金
旋削 / 穴明け		10 ~ 20	10 ~ 20	10 ~ 20	10 ~ 20
鋸		20 ~ 30	20 ~ 30	10 ~ 20	20 ~ 30
フライス / エンドミル		10 ~ 20	10 ~ 20	8 ~ 15	10 ~ 20
リーマ / タップ		10 ~ 20	10 ~ 20	8 ~ 15	10 ~ 20
マシニングセンタ		10 ~ 20	10 ~ 20	8 ~ 15	10 ~ 20

※ 上記希釈倍率は、潤滑性や防錆力により判断した目安の希釈倍率です。

実際御使用におかれましては、加工に合わせて適切な希釈倍率を決めて下さいますようお願いいたします。

※ 銅、銅合金の加工にも使用可能ですが、加工後は水洗などにより洗い落として下さい。

【性状】

密度	g/cm ³ (15℃)	原液	0.91
動粘度	mm ² /s (40℃)	原液	37
pH 値		5 %	8.8
引火点	℃ (COC)	原液	なし
外観	(25℃)	原液	淡黄色油状
		5 %	乳白色エマルジョン
表面張力	10 ⁻³ N/m	5 %	34
摩擦係数		5 %	0.12
耐圧荷重	MPa (750rpm)	5 %	0.45

【注意事項】

- ・希釈する際は先ず水を張った後、原液を添加し十分に混ぜて下さい。
- ・液の補充にあたっては、なるべく別の容器で希釈液を作ってから添加して下さい。
通常、管理濃度よりやや薄い液の追加で 濃度は安定します。
- ・硬水や海水の使用は避けて下さい。
- ・万一異常が発生した場合は、直ぐに代理店また当社にご連絡をお願いします。
- ・その他、安全データシートに従って使用して下さい。

【備考】

- ・消防法：非危険物
- ・当製品には亜硝酸塩、PRTR 法指定物質は使用されておりません。

【荷姿】

18L 缶 / 200L ドラム