

水溶性研削液

## ハイチップ® WX-857

ハイチップ WX-857 は、消泡性及び防錆性に優れたケミカルソリューションタイプの水溶性研削液です。

### 【特長】

- 高い消泡性を有しているため、高速研削等の泡立ちやすい加工に適しています。
- 防錆性に優れるため、センタレス、円筒、平面研磨等幅広く使用できます。
- 洗浄性が良く、砥石の目詰まりや、機械周辺のベタ付きを防ぎます。
- 切粉、混入油等の分離性が高く、液を清浄に保ちます。
- 使用液の変色・劣化が非常に少ないロングライフクーラントです。

### 【希釈倍率】

加工	材質	ねずみ鋳鉄 可鍛鋳鉄	低合金鋼 炭素鋼
平面 / 円筒 研削		20 ~ 30	30 ~ 40
センタレス / 内面 研削		20 ~ 30	20 ~ 30

※ 上記希釈倍率は、研削性や防錆力により判断した目安の希釈倍率です。

実際御使用におかれましては、加工に合わせて適切な希釈倍率を決めて下さいますようお願いいたします。

### 【性状】

密度	g/cm <sup>3</sup> (25℃)	原液	1.05
動粘度	mm <sup>2</sup> /s (40℃)	原液	6
pH 値		5 %	9.6
外観	(25℃)	原液	微黄色微濁
		5 %	無色透明
表面張力	10 <sup>-3</sup> N/m	5 %	33
摩擦係数		5 %	0.36
耐圧荷重	MPa (750rpm)	5 %	0.70

**【注意事項】**

- ・ 乳化型の研削液から当製品に切り替える場合、透明性維持のためタンクや配管の洗浄を十分に行なって下さい。
- ・ 希釈する際は先ず水を張った後、原液を添加し十分に混ぜて下さい。
- ・ 液の補充にあたっては、なるべく別の容器で希釈液を作ってから添加して下さい。  
通常、管理濃度よりやや薄い液の追加で 濃度は安定します。
- ・ 硬水や海水の使用は避けて下さい。
- ・ 万一異常が発生した場合は、直ぐに代理店また当社にご連絡をお願いします。
- ・ その他、安全データシートに従って使用して下さい。

**【備考】**

- ・ 消防法：非危険物
- ・ 当製品には亜硝酸塩、PRTR 法指定物質は使用されておりません。

**【荷姿】**

18L 缶 / 200L ドラム