

水溶性防錆剤

水溶性防錆剤

SAP

加工間の一時防錆や短期防錆に最適。油膜形成やアルカリ雰囲気での防錆性能を持っています。
水溶性切削液の防錆力アップに役立つ製品もあります。

商品名	外観 (原液)	外観 (10倍液)	pH (10倍液)	使用倍率	防錆期間	特徴・用途
M-129	濃黄色油状	乳白色	9.0	5~10倍	屋内 10~30日	金属に付着し乾燥と共に薄い油膜を形成。 溶剤フリー。 自動車部品の中期防錆用。
M-150	無色透明	無色透明	11.9	40~80倍	屋内 1~5日	アルカリ雰囲気による防錆液。 脱脂洗浄後のリンス。 熱処理後の一時防錆用。
M-230	淡黄色透明	無色透明	9.7	1~20倍	屋内 1~7日	鋼に対する防錆に優れる。 水溶性切削液に添加して防錆添加剤でも使用可能。
M-236	無色透明	無色透明	8.7	1~20倍	屋内 1~5日	鋼に対する防錆に優れる。 pHが低く、肌に優しい。